

Zvýrazňovač barev Cura FV 90

- > zvýrazňuje barevný odstín
- > odolává povětrnostním vlivům a žloutnutí
- > mokry efekt



Popis produktu

K použití připravený impregnační přípravek odolný povětrnosti a žloutnutí, vhodný na leštěný, broušený i na neupravovaný přírodní kámen. Vniká do pórů kamene, zvýrazňuje jeho barevnost, strukturu a texturu. Přírodní materiál se stává méně citlivým na znečištění a tvorbu skvrn, mnohem lépe se udržuje.

Zlepšuje optiku (zejména barvu a strukturu) přírodního kamene, vhodný také k revitalizaci cementem pojených povrchů, například cementových spár v obkladech a dlažbách.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
1l BKA	6	360

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Štětec, váleček

Zpracování:

Prostředek nanášejte rovnoměrně štětcem či válečkem na podklad, vyvarujte se vzniku louží a pění.

Technické údaje

Hustota	cca 0,9 g/cm ³
Spotřeba	1 litr vystačí na cca 10 m ² plochy
Doba schnutí	cca 60 minut
Teplota zpracování	+5°C až +25°C
Vzhled	transparentní, nažloutlá kapalina

Podklad

Vhodné podklady:

Požadavky na minerální podklady:

Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení IBF – Průmyslové podlahy na bázi reaktivních pryskyřic. Musí být suchý, nosný, čistý, zbavený prachu a všech separačních vrstev a částic. Zbytková vlhkost podkladu max. 4% hmotnostní (max. 2,4%CM). Teplota podkladu min. +12°C a o 3°C vyšší, než teplota rosného bodu. Přídržnost povrchových vrstev podkladu v průměru alespoň 1,5N/mm² (nejmenší hodnota min. 1,1N/mm²).

Vhodný na veškeré nasákové betonové dlažby a přírodní kámen (žula, vápenec, pískovec, apod.).

Důležité:

Ošetřované plochy musí být čisté a dostatečně vyschnuté (při pokládce do silného lože je doba vysychání až 3 měsíce). Neaplikujte za přímého slunečního svitu. POZOR - po aplikaci FV 90 dochází k trvalé a nevratné změně vzhledu. Z tohoto důvodu doporučujeme nejprve realizovat testovací plochu.

Pokyny pro produkt a zpracování

Ošetřované plochy musí být čisté a dostatečně vyschnuté (při pokládce do silného lože je doba vysychání až 3 měsíce). Neaplikujte za přímého slunečního svitu. POZOR - po aplikaci FV 90 dochází k trvalé a nevratné změně vzhledu. Z tohoto důvodu doporučujeme nejprve realizovat testovací plochu.

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

38277, Zvýrazňovač barev Cura FV 90, platné od: 16.03.2021, Bycek Martin, Strana 2

Lité povlaky

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o výrobku týkající se jeho složení, bezpečném zacházení a ochraně zdraví při zpracování naleznete v příslušném Bezpečnostním listu výrobku.

Obecná doporučení pro hygienu a ochranu zdraví při práci:

- skladujte odděleně od potravin a krmiv
- znečištěný oděv ihned odložte
- při přestávkách a po skončení práce si umyjte ruce
- zabraňte styku výrobku s pokožkou a očima

Ochrana dýchacích cest:

- filtr třídy P2, při dlouhodobé expozici dýchací přístroj

Ochrana rukou:

- noste pracovní rukavice. Materiál musí být nepropustný a odolný vůči v produktu obsaženým látkám.
- doporučujeme používat rukavice ze stabilního materiálu (např. nitril)
- kvalita ochranných pomůcek nezávisí jen na použitém materiálu, ale může se lišit výrobce od výrobce.

Ochrana očí:

- používejte vhodné ochranné brýle

Ochrana pokožky:

- noste vhodný pracovní oděv

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.