

## Základ hloubkový LF 15



- > vysoce koncentrovaná penetrace
- > pro ředění čistou vodou
- > vysoká vydatnost
- > bez obsahu emisí a rozpouštědel

### Popis produktu

Velmi hodnotná disperze syntetických pryskyřic bez obsahu rozpouštědel, s výrazným hloubkovým účinkem. Díky modrému probarvení umožňuje jednoduchou kontrolu aplikace. V interiéru i exteriéru, jako adhezní můstek na stěny i podlahy. K přípravě nasákových podkladů pod lepicí malty, vyrovnávací a opravné malty, nivelační hmoty, a lité vodotěsné výrobky. Vhodná do prostor s vlhkostní zátěží W0 až W3 (dle DIN 18534), resp. W1 - W2 (dle ÖNORM B 3407).

#### Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
10 KG / KKA		42

#### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

### Zpracování

#### Doporučený nástroj:

Malířská štětka, pěnový váleček s jemnými póry, štětec, krátkosrstý velurový váleček.

#### Zpracování:

Koncentrát ředte čistou vodou dle nasákovosti podkladu max. 1:5. Základ nanášejte vhodným nářadím rovnoměrně na podklad, zamezte vzniku louží. Nežádoucí znečištění odstraňte ještě v čerstvém stavu, nářadí po použití omyjte vodou.

Při penetraci sádrových potěrů (anhydrit) ředte v poměru 1:1 s vodou, u sádrových omítek ředte v poměru 1:3 s vodou.

## Technické údaje

Obložitelný	po 15 - 30 minutách, podklady citlivé na vlhkost nejdříve po 6-8 hodinách
Ředění	dle nasákavosti podkladu, max. 1:5 s čistou vodou
Barva	modrá (sytnost dle stupně ředění)
Spotřeba	cca 150 - 200 g/m <sup>2</sup> (po naředění)

## Podklad

### Vhodné podklady:

Beton  
Cementový potěr  
Anhydritový potěr  
Sádrové omítky  
Vápenocementové omítky  
Zdivo  
Konstrukční a SDK desky  
Pohledový beton  
Pórobeton

Nevhodný na plasty, kovy a nátěry

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

## Pokyny pro produkt a zpracování

### Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
  - Produkt před zpracováním řádně temperujte.
  - Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
  - Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
  - U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
  - Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
  - Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
  - Výrobky na vodní bázi jsou po zředění vodou omezeně skladovatelné, proto je doporučujeme zpracovat co nejdříve.
- Penetrace musí být před další aplikací řádně zaschnuté/ vytvrzené.

### Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

### Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

**40005, Základ hloubkový LF 15, platné od: 28.04.2020, Bycek Martin, Strana 2**

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

## Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. &nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese [www.murexin.com](http://www.murexin.com).