

## Těsnicí páska DB 70

- > vodotěsná
- > s označením metráže
- > oboustranně kašírovaná
- > vysoce elastická



### Popis produktu

Elastická těsnicí páska vyztužená tkaninou, se střední částí bez tkaniny. Výztužná tkanina přesahuje pásku po obou stranách, což umožňuje snadné zapracování do hydroizolačních folií, páska je oboustranně kašírovaná, trvale pružná, vodooodpudivá, vodonepropustná, odolná zředěným kyselinám, louhům a solným roztokům. Pro použití v interiéru i exteriéru, na stěny a podlahy. Vhodná do bazénů. Součástí systému jsou i tvarované komponenty pro utěsnění vnitřních a vnějších rohů a manžety k utěsnění propustujícího potrubí.

#### Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25 M / ROL		48
10 M / ROL		392
50 M / ROL		100
99999 STK / STK		99.999

#### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po neomezeně dlouhou dobu.

### Zpracování

#### Zpracování:

Těsnicí pásku vkládejte do čerstvé hydroizolační stěrkové folie. Lehce zatlačte do vlhkého lože a pomocí špachtle přepracujte okrajové zóny a přesahy výztužné tkaniny další vrstvou hydroizolační stěrky. Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

## Technické údaje

Barva	žlutá
Gramáž	600 - 800 g/m <sup>2</sup>
Spotřeba	zohledněte přesah v napojení min. 5cm
Tloušťka	0,70 mm
Šířka	celková 120mm (240mm); kaširovaná část 70mm, z toho 30mm pružná zóna
Maximální tahová síla	podélně: > 5,0 Mpa    napříč: > 2,5 MPa

## Podklad

### Vhodné podklady:

Beton  
Cementový potěr  
Anhydritový potěr  
Litý asfalt  
Sádrové omítky  
Vápenocementové omítky  
Zdivo  
Konstrukční a SDK desky  
Pohledový beton  
Pórobeton  
Dřevité materiály

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

## Pro perfektní systém

### Systémové produkty:

Těsnicí fólie Murexin (1KS, 2KS, DF 2K, PD 1K, PU 500)

## Pokyny pro produkt a zpracování

### Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

### Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.

**40050, Těsnicí páska DB 70, platné od: 19.12.2018, Bycek Martin, Strana 2**

## Obklady

- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvitem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

### Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodně šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

## Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. &nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese [www.murexin.com](http://www.murexin.com).