

Lepicí malta pro tekuté lože FBS 75

- > pro velkoformátovou dlažbu a přírodní kámen
- > 100% pokrytí rubu dlažby
- > flexibilní
- > prodloužená otevřená doba



Popis produktu

Flexibilní, prášková, vysoce zušlechťená, hydraulicky tuhnutí lepicí malta pro kladení dlažeb do tekutého lože floating metodou, odolná působení vody a mrazu.

V interiéru i exteriéru ke kladení keramických dlaždic a desek, slinuté keramiky, klinkerů a štípaných dlažeb při zvýšeném statickém a tepelném zatížení. Speciálně určena pro lepení velkoformátové dlažby a neprůsvitného přírodního kamene.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25 KG / PS		48

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, zubová stěrka, houba.

Míchání:

Prášek s předepsaným množstvím vody míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Zpracování:

Pokládka do tekutého lože:

Použijte zubové hladítko velikosti min. 10 mm nebo hladítko s oblými zuby, lepicí maltu natáhněte v rovnoměrné vrstvě na podklad, hladítko vedte pod úhlem 45 – 60° k podkladu. Dlaždici lehce vtlačte do čerstvé malty, hřebeny malty se díky její tekutosti rozplynou (za předpokladu použití vhodného zubového hladítka a dostatečného nánosu malty), tím je zajištěno zcela souvislé pokrytí rubu dlaždice maltou. Přebytky malty z povrchu dlaždice odstraňte vlhkou houbou.

41091, Lepicí malta pro tekuté lože FBS 75, platné od: 16.07.2020, Bycek Martin, Strana 1

Technické údaje

Plně zatížitelný	po cca 24 hod.
Barva	šedá
Možnost korekce	cca 5 min.
Spotřeba	cca 2,9 kg/m ² při 10 mm ozubení cca 4,3 kg/m ² při 15 mm ozubení cca 4,4 kg/m ² při 25 mm ozubení (půlkulaté zuby)
Otevřená doba	cca 30 min.
Doba odležení	žádná
Tloušťka vrstvy	max. 10 mm
Doba zpracování	cca 1,5 hod.
Spárovatelný/ Pochozí	po cca 8 hod.
Potřeba vody	cca 0,25 l/kg (odpovídá 6,25 l / 25 kg)

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

EN 12004 + 12002: C2 E S1

EC1 Plus

Podklad

Vhodné podklady:

Beton
Cementový potěr
Anhydritový potěr
Litý asfalt
Sádrové omítky
Vápenocementové omítky
Zdivo
Konstrukční a SDK desky
Pohledový beton
Pórobeton

Nevhodné použití na dřevo, kovy, plasty a nevyzrálé, rozměrově nestálé potěry.

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pro perfektní systém

Vyrovnaní podkladu:

Vyrovňovací malta AM 20 nebo AM 50, Nivelační hmota Basic NB 10, Nivelační hmota Extrém NE 30

Penetrace:

- nasákové podklady Základ hloubkový LF 1
- nenasákové podklady Základ Supergrund D4

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
- Již tuhnutí materiálu je zakázáno ředit a znovu rozmíchávat, popř. míchat s čerstvým materiálem.

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.
- V exteriéru, v trvale mokrých prostorách, na vysoce zatěžovaných plochách a také při lepení přírodního kamene a velkoformátové dlažby doporučujeme lepit kombinovanou metodou (Buttering/ Floating).
- Během práce nejezte, nepijte a nekuřte.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.
- Na vytápěné potěry je možné pokládat dlažbu až po provedení nátopné zkoušky.
- Během zpracování a tuhnutí lepidel musí být vypnuto podlahové vytápění.
- Nářad očistěte ihned po použití vodou.
- Používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle, apod.).
- Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kontaminovanou pokožku očistěte pokud možno ihned vodou. S delší expozicí hrozí vyšší riziko nežádoucích reakcí.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následně instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.

41091, Lepicí malta pro tekuté lože FBS 75, platné od: 16.07.2020, Bycek Martin, Strana 3