

Pás k překlenutí trhlin GF

- > vysoká přídržnost
- > nehrozí proříznutí podkladu
- > nízká stavební výška
- > přemostňuje trhliny a spáry v podkladu



Popis produktu

Pás k překlenutí trhlin s vysokou tahovou pevností pro kompenzaci trhlin a pracovních spár v podkladu. Pro použití v kombinaci s nivelačními hmotami, MS a PU lepidly, parozábranou MS-X3 a EP 170 pro překlenutí trhlin šířky max. 5mm.

Jako alternativa klasického sešívání trhlin, zejména v případě vytápěných potěrů.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
1 M2 / STK	75	1.500

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Zpracování:

Penetrovaný podklad v okolí trhliny (v šířce 25-30cm) přestěrkujte vhodnou opravnou hmotou. Do čerstvě natažené stěrky uložte bez přesahu pásy GF s orientací vláken kolmo na trhlínu, flísovou stranou nahoru a řádně zatlačte.

Alternativně lze v případě, že nebude podklad následně nivelován, je možné pro uložení pásu využít lepidla na PU a MS bázi.

Při aplikaci parozábrany lze pás GF ukládat přímo do vrstvy čerstvé pryskyřice. V případě následného nivelování potěru po vyzrání pryskyřice celoplošně penetrujte Základem speciálním DX 9 (neředěnou). V případě přímého lepení na parozábranu odpadá nutnost penetrace parozábrany.

Technické údaje

Protažení při porušení	cca 2,5 %
Pevnost v tahu	cca 3500 N/mm ²
Třída reakce na oheň	A1
Modul pružnosti	cca 2000 N/mm ²

Podklad

Vhodné podklady:

(vhodné pro trhliny a spáry do šířky max. 5mm)

veškeré typy potěrů

betonové desky

prefabrikované desky a dílce

přechody mezi různými materiály při rekonstrukcích

prefabrikované stropní panely

vytápěné potěry

Podklad musí být suchý, nosný, čistý, bez prachu a separačních vrstev a částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.