

## Lepidlo na pryž CR 5



- > speciální lepidlo na pryž a kaučuk
- > lehce zpracovatelné
- > vysoká počáteční pevnost
- > rozměrově stálé

### Popis produktu

Speciální lepidlo na disperzní bázi s extrémně rychlým náběhem počáteční pevnosti a vysokou konečnou pevností, s minimálním obsahem emisí – EC1plus. V interiéru k lepení podlahových krytin ze syntetického kaučuku v pásích i dlaždicích do tloušťky 3,2 mm s rovným zabroušeným rubem a polyolefinových podlahovin na nasákové, přestěrkované podklady.

Vhodné pro podlahové vytápění i zátěž kolečkovým nábytkem.

#### Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
14 kg / KE		36

#### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

### Zpracování

#### Doporučený nástroj:

Zubová stěrka A1, A2, B1.

#### Zpracování:

Lepidlo naneste vhodnou zubovou stěrkou celoplošně na podklad. Podlahovinu položte do lože lepidla a celoplošně ji vyhladte. Po cca 50 – 60 minutách vyhlazení opakujte, popřípadě převálcujte. Dbejte na dostatečné smočení rubu podlahoviny lepidlem. Doba pokládky je ohraničena cca 15 minutami. Podlaha je pochozí po 24 hodinách a může být zatížena po 48 hodinách. Utěsnění spár svařovací šňůrou je možné teprve po dostatečném vytužení lepidla, tedy nejprve po cca 48 hodinách.

## Technické údaje

Doba otevření	cca 15 – 20 minut
Konečná pevnost	cca 72 hodinách
Spotřeba	cca 300 – 400 g/m <sup>2</sup> dle podkladu a typu podlahoviny
Spec. hmotnost	1,33 g/cm <sup>3</sup>

## Podklad

### Vhodné podklady:

Nasákavé, přestěrkované podklady

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení. Před lepením kaučukových krytin je nutno podklad přestěrkovat v min. tloušťce 2-3mm. Penetraci i stěrku je nutno nechat řádně vyschnout. Zohledněte klimatické podmínky, charakter podkladu a tloušťku vrstvy stěrky - tyto faktory ovlivňují dobu schnutí. Pro zajištění řádné nasákavosti stěrky její povrch přebruste. Krytinu před pokládkou temperujte na teplotu prostředí a podkladu. Krytinu pokládejte při budoucí provozní teplotě. Čerstvě položenou krytinu chraňte proti otlakům (např. koleny) vhodnou roznášecí podložkou.

## Pokyny pro produkt a zpracování

### Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

### Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

### Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

## Bezpečnostní pokyny

## Podlahy

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. &nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese [www.murexin.com](http://www.murexin.com).