

WD Primis 150

- > jednosložková penetrace
- > pro interiér i exteriér
- > bez obsahu rozpouštědel
- > pro kovové podklady



Popis produktu

Jednosložková vysoce hodnotná trvale pružná penetrace, připravená k okamžitému použití. Neobsahuje rozpouštědla ani silikony. Pro zajištění optimální adheze na kovových podkladech, jako např. nerezová ocel, pozinkovaná ocel, apod. před aplikací stěrky WD-1K.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
KDO 0,5kg	10	350

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců. Chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Štětec, váleček

Míchání:

Před použitím promíchejte.

Zpracování:

Po řádném odvětrání acetonu nanášejte WD Primis štětcem, popř. válečkem v tenké, krycí vrstvě. Po použití nádobu důkladně uzavřete.

Technické údaje

chemický základ
Hustota
Barva

hybridní polymer
1,45 g/cm³
tyrkysová

Izolace

Spotřeba	cca 150 g při aplikaci štětcem cca 200 g při aplikaci válečkem
Přepracovatelnost	cca 60 minut při +20 °C
Teplota zpracování	+5°C až +35°C
Doba zpracování	cca 15 minut při +20 °C

Podklad

Vhodné podklady:

Z kovových podkladů nejdříve odstraňte (např. brusným papírem) veškeré nesoudržné vrstvy a částice a povrch následně odmastěte acetonem.

Pro perfektní systém

Systémové produkty:

Aceton; Těsnicí povlak univerzální WD-1K

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +0°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následně instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.

84504, WD Primis 150, platné od: 22.02.2022, Byček Martin, Strana 2